

# Типром ОЦ

Очиститель фасадов


СТО 127-32478306-2014



Кирпичная  
кладка



Каменная  
кладка



Порошок белого цвета, легко растворимый в воде.



Разводится водой



Необходим тест



# Типром ОЦ

СТО 127-32478306-2014

## Описание:

Порошок белого цвета, легко растворимый в воде.

## Назначение:

Для удаления растворных пятен и солевых отложений (высолов) с кирпичной, каменной кладки. Удаляет соли преимущественно силикатного происхождения.

## Упаковка:

Ведро 1 кг.

## Способ применения:

Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже +5 °С по сухой поверхности. Растворить очиститель в теплой (от +40 °С до +50 °С) воде из расчета на одну весовую часть очистителя от пяти до десяти частей воды, в зависимости от степени загрязненности поверхности. Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.

## При удалении растворных пятен:

Максимально пропитать готовым составом «Типром ОЦ» остатки цементного раствора (от 3-х до 5-ти минут). Не допуская высыхания, очистить поверхность при помощи жестких щеток, смывая небольшим количеством воды, либо с помощью аппарата высокого давления (не менее 100 бар).

## При удалении высолов:

Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой). Произвести удаление растворенных солей струей воды под давлением 100 бар. Через 10-15 минут после промывки водой для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхно-

## Очиститель фасадов

сти гидрофобизирующим составом «ТИПРОМ К Люкс» в соответствии с инструкциями по работе с указанным продуктом.

## Расход материала:

1 кг на 30-50 м<sup>2</sup> поверхности.

## Технические показатели качества:

Растворяющая способность, г/100 мл очистителя, не менее:

- натрия кремнефтористого 0,4;
- кальция силиката (воластонита) 0,3.

## Хранение и транспортировка:

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от -20 °С до +35 °С.

## Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

## Контакты:

140005, МО, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А

Тел.: +7 (495) 565-45-87, 777-84-80

e-mail: [tiprom@sazi-group.ru](mailto:tiprom@sazi-group.ru)

[www.sazi-group.ru](http://www.sazi-group.ru)

Спецификация дополнена и переработана 20.10.2020 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 565-45-87 или на сайте <https://www.sazi-group.ru>